

Olibani.

Herbæ Scolopendrii.

Veronicae.

Salviæ.

Cardui benedicti.

Centaurii minoris.

Rutæ ana dr. iij.

Sacchari albi unc. viij.

Redigantur mixta in pulverem subtilem.

Solet hic pulvis a vulgo frequentissime ex-
peti sub nomine Wind - und Magenpul-
ver.

REGULUS ANTIMONII

MARTIALIS.

¶. Clavorum Ferreorum non rubiginosorum
libr. j.

Candefiant in crucibulo, eisque successive
injiciantur

Antimonii crudi in pulverem redacti libr. ij.

Optime fusis addatur

Nitri pulverati libr. β.

Igne forti bene fluant omnia, tunc statim
effundantur in conum fusorium calefactum &
sebo illitum. Frigefacta dein massa e cono

tollatur, separetur Regulus in fundo hærens a scoriis, & servetur.

Hic Regulus, qui parum aut nihil de marte habet, infervire potest pro parando *Stibio diaphoretico*, vulgo *Antimonii cerussa* dicto.

E scoriis fieri potest *Crocus Martis aperitus Stahlii* sequenti modo.

R. Scoriarum dictarum q. pl.

In pulverem tusæ injiciantur vasi terreo, & adfusa sufficiente quantitate aquæ puræ elutriantur ita, ut pars subtilior una cum aqua in aliud vas decantetur. Pergitur eodem modo cum nova adfusa aqua in elutriatione partis reliquæ, donec omnis materies subtilis sic decantata fuerit. Commixtæ aquæ dentur quieti, ut dicta materies fundum petat; ubi aqua clara decantatur, reliqua ope filtri chartacei a sedimento separatur, pulvis vero in filtro remanens exsiccatur.

R. Hujus pulveris part. j.

Nitri pulverati part. iij.

Mixta deflagrent in crucibulo candente, & porro tractentur ut *Antimonium diaphoreticum ablutum*. Pulvis ita obtentus servatur sub titulo **CROCI MARTIS APERITIVI STAHLII.**

RE-

REGULUS ANTIMONII

SIMPLEX.

℞. Antimonii crudi libr. ii.

Tartari libr. iii.

Nitri libr. j.

Singula seorsim in pulverem redacta & ex-ficcata misceantur, & injiciantur successive in crucibulum ignitum, dumque massa bene fluit, effundatur in conum fusorum, iisdem obser-vatis omnibus, ut in fusione Reguli Antimo-nii martialis. Regulus a scoriis separatus ser-vetur ad eundem, ut prior, usum: verum hæ scoriæ pro paranda Tinctura Antimonii in-servire possunt.

RESINA JALAPÆ.

℞. Radicis Jalapæ magis resinosæ in pulverem
rudem tuſæ q. pl.

Adfundatur Spiritus Vini rectificatus ad ali-
quot digitorum eminentiam. Stent loco cali-
do in digestione per unum alterumve diem.
Spiritus tinctus effundatur, novusque radici
addatur, quod repetatur, donec Spiritus tin-
gi cesset. A Tincturis commixtis & colatis
abstrahatur Spiritus Vini major portio. Reli-

quum frigidæ aquæ sufficienti quantitate debilitetur, ut resina inde præcipitetur, quæ tollatur, & in sartagine ad calorem lenissimum a superflua humiditate orbetur, & servetur. Aqua etiam tunc illa ulterius in formam Extracti evaporari potest, quod asservabitur sub titulo **EXTRACTI JALAPÆ GUMMOSI.**

Ad hanc normam parantur

RESINA MECHOACANNÆ.

SCAMMONII.

ROOB EBULI.

R. Succi Baccarum Ebuli q. v.

Coquatur ad consistentiam mellis, in fine
adde singulis libris

Sacchari unc. iij.

Ita paratur

ROOB DE SPINA CERVINÆ.

ROOB JUNIPERI.

R. Baccarum Juniperi bene maturarum recentium q. pl.

Conquaßatæ coquantur in sufficiente quantitate aquæ communis. In colatura fortiter expressa solve

Sac-

Sacchari partem quartam.
Et leniter inspissa ad consistentiam Roob.

ROOB MORORUM.

R. Succi fructuum Mori nigræ q. v.
Coque in vase figulino ad Syrupi consistentiam, tum adde singulis libris succi hoc modo inspissati uncias tres facchari, & coque ulterius igne leni, ac continuo massam agitando, donec justam acquirat consistentiam.

Eodem modo parantur

ROOB RIBIUM,

SAMBUCI.

ROTULÆ BERBERUM.

R. Sacchari albi pulverati q. pl.
Incalescat ad ignem, dein addatur
Succi Berberum depurati quantum sufficit,
ut saccharum lente diffluat, & fiant effundendo
lege artis Rotulæ.
Pari modo ex saccharo & aliis liquidis, cum
vel sine pulveribus, Tabulæ aut Rotulæ ex
tempore parari possunt.